

FICHA TÉCNICA MOBILIARIO ESCOLAR EN METAL-MADERA 3°- 6° NIVEL PRIMARIA (1 MESA + 1 SILLA)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES

Características generales del bien

Denominación del Bien	:	MOBILIARIO ESCOLAR EN METAL-MADERA 3°- 6° NIVEL PRIMARIA (1 MESA + 1 SILLA)
Denominación técnica	:	MOBILIARIO ESCOLAR EN METAL-MADERA 3°- 6° NIVEL PRIMARIA (1MESA + 1 SILLA)
Grupo/clase/familia	:	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN/BIENES MUEBLES NO ADMINISTRADOS POR SBN/MOBILIARIO NO ADMINISTRADO POR LA SBN
Nombre del Bien en el catalogo del MEF	:	MOBILIARIO ESCOLAR EN METAL Y MADERA 3°-6° NIVEL PRIMARIA (MESA Y 4 SILLAS)
Código	:	B140600010120
Unidades de medida	:	Módulo (1 Mesa + 1 Silla)
Anexos adjuntos	:	 Esta Ficha cuenta con anexos adjuntos. Descargar
Descripción general	:	Mobiliario con dimensiones estandarizadas, empleados en las instituciones de educación primaria que comprenden niños de 8 a 11 años de edad, el cual está conformado por 1 mesa y 1 silla.

Características generales de la Ficha

Versión	:	1
Estado	:	En evaluación
Periodo para recibir sugerencias en el SEACE	:	del 28/09/2006 al 13/10/2006
Fecha de inscripción en el SEACE	:	

CARACTERISTICAS TECNICAS

- . Las sillas deben ser láminas de acero tubular 1,5 mm. de espesor calibre 16 y en las mesas tubo cuadrado de calibre 16, fabricado bajo norma ASTM- 500, debidamente matrizado como medida de seguridad.
- . El proceso será de doblado en frío y soldados con sistema de soldadura MIG como mínimo o con otro método que lo supere. La soldadura se realizará en toda la superficie de contacto de la intersección de los ensambles. La unión de tubos redondos deberá ser matrizado tipo "Boca de Pescado".
- . Los tubos deben recibir un baño de desengrase, un baño de desoxidación, un baño de reactivado, un baño de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas y estar preparado para recibir una capa de pintura.
- . Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda la humedad interior y exterior después de lo cual estará listo para el proceso de pintura secada en horno.
- . La pintura a emplearse será en polvo termo convertibles, aplicada a través de un sistema electroestático o esmalte horneable termoplástico o un material de recubrimiento con dureza y durabilidad superior o equivalente; con espesor de 60 - 80 micras y horneadas a 200 °C, semi mate.
- . El acabado del mobiliario debe estar libre de deformaciones, rajaduras y adherencias.

- DEL MOBILIARIO

Las especificaciones técnicas se encuentran en las NTP 260.015:2003 Mobiliario escolar. Requisitos.
Los tableros de las mesas son en tablero contrachapado con lámina de alta presión de 19 ± 1 mm de espesor, de colores haya, peral, arce o similares con tapacanto de pvc de 3 mm. de espesor del color del tablero.
Los asientos y respaldos de las sillas son en tablero contrachapado con lámina de alta presión post formado de 12 mm de espesor. El color de la lámina de alta presión debe ser igual al del tablero de la mesa.

REQUISITOS

Norma de calidad

Norma de calidad acreditada por la Norma Técnica Peruana NTP 260.005:2004 Mobiliario escolar para centros educativos. Educación primaria. Mesa. Requisitos y NTP 260.009:2004. Mobiliario escolar para centros educativos. Educación primaria. Silla. Requisitos

EXIGIR CERTIFICACIÓN

Opcional

Certificaciones En caso la Entidad exija la presentación de Certificado de Conformidad, éste deberá ser emitido por un Organismo de Certificación acreditado por INDECOPI

OTRAS ESPECIFICACIONES

OTRAS ESPECIFICACIONES

MUESTREO

El comprador podrá realizar el muestreo de un lote de acuerdo a la NTP 260.014:2003. Mobiliario escolar para centros educativos. Muestreo

EMPACADO, ROTULADO, ALMACENAJE

1. Rotulado

De acuerdo a la NTP 260.013:2003 Mobiliario escolar para centros educativos. Rotulado. El rotulado de mobiliario deberá presentar como mínimo la siguiente información:

- a) Nombre de la entidad usuaria en el encabezado.
- b) Producto y tamaño del mobiliario
- c) Identificación del fabricante o distribuidor responsable
- d) Mes y año de fabricación

2. Embalaje

De acuerdo a la NTP 260.012:2003 Mobiliario escolar para centros educativos. Embalaje, se colocará cartón corrugado entre las partes para evitar el rozamiento y deberá existir una sujeción entre las patas de las mesas y sillas (cinta de embalaje, rafia, suncho, etc), la que dará firmeza al paquete; finalmente será recubierto con cartón corrugado de 4 mm. de espesor y una cobertura plástica transparente para impermeabilizarlo.

3. Almacenaje y manipuleo

El producto debe ser almacenado en un ambiente cerrado y ventilado, alejado de fuentes de calor.

4. Distribución

El producto será entregado donde indique la institución solicitante